

SISTEMA DEUMIDIFICANTE RISANAMUR B80

Esecuzione di intonaco risanante ad azione deumidificante per uno spessore minimo finito di 2,5 cm, realizzato in almeno due strati con malte premiscelate ad alta resistenza ai sali composte da calci idrauliche naturali, pozzolana, sabbie quarzifere e polveri carbonatiche selezionate in curva granulometrica 0-5 mm. e additivi areanti naturali.

L'intonaco sarà applicato sulla muratura preventivamente liberata da parti di intonaco preesistenti, previo lavaggio ripetuto mediante idropulitrice o getto d'acqua a pressione e spazzolatura al fine di asportare polveri e incrostazioni saline, nel rispetto della metodologia di seguito descritta:

- 1) Applicazione dello strato di rinzafo tipo RINZAFFO B80 MGN a completa copertura del supporto per uno spessore minimo di 0,5 cm. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. Attendere l'asciugatura dello strato ed eventualmente ripetere l'applicazione nei punti che dovessero rimanere umidi.
- 2) Applicazione dello strato a spessore tipo RISANAMUR B80 MGN livellando e portando in piano il supporto con finitura frattazzata per uno spessore totale minimo finito di 2 cm.

Applicazione di intonaco risanante tipo SISTEMA DEUMIDIFICANTE B80 MGN (RINZAFFO B80 e RISANAMUR B80 MGN) esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq.