



INTONACHINO CALCEPULA MGN

LINEA NATURAL | FINITURE COLORATE

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO

INTONACHINO CALCEPULA MGN

Realizzazione di intonachino di finitura, fornito preconfezionato, composto da PULA, legante di calce aerea e calce idraulica naturale ottenuta da calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi, cotto poroso selezionato in curva granulometrica da 0 a 4 mm e sabbie di fiume lavate e selezionate.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non superiore al 70%.

La muratura sarà protetta da una rapida essiccazione mediante irrorazioni d'acqua per il periodo di posa avendo cura, di bagnare gli elementi costruttivi prima della posa in opera e di inumidire la muratura nel periodo di prima presa della malta (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Tipo **INTONACHINO CALCEPULA MGN**, esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....