



COCCIOPESTO MGN
LINEA CLASSIC | INTONACI DI FONDO

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO COCCIOPESTO MGN

Esecuzione del vero intonaco a cocchiopesto per pareti interne ed esterne, altamente traspirante con miscela a riproposizione degli impasti storici composto di **calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, Calce idraulica Naturale certificata** secondo la norma EN 459-1 come NHL 3,5, **cotto macinato (cocchiopesto) altamente selezionato derivante dalla macinazione di laterizio cotto a basse temperature in curva granulometrica controllata Certificato** secondo la norma EN 13055, **Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata** secondo la norma EN 197-1, **polveri di marmo Certificate** secondo la norma EN 12620, con aggiunta di additivi areanti ed idrofobizzanti. certificato secondo la norma UNI EN 998-1.

L'estrema qualità e purezza delle materie prime (oltre alle riconosciute qualità prestazionali, come ad esempio la naturale capacità di regolazione igrometrica all'interno degli ambienti), lo rende adatto, non solo al recupero dell'edilizia storica, ma anche alla bio-edilizia. La miscela prevede l'utilizzo di calce aerea, calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di marne a basso contenuto di Sali solubili, polvere di marmo e cotto macinato in curva granulometrica controllata da 0 a 4 mm.

E' disponibile anche nella colorazione gialla.

La stesura avverrà su supporto preventivamente pulito e uniformemente bagnato con spessore totale consigliato di almeno 1,5 cm per gli interni e 2 cm per le pareti esterne. Se si dovessero realizzare spessori superiori a quelli sopra descritti, il materiale dovrà essere steso a mani successive di massimo 1 cm di spessore, attendendo la maturazione superficiale dello strato precedente.

L'applicazione verrà eseguita (senza l'uso di guide in andamento alla muratura / previa predisposizione di un numero sufficiente di fasce guida verticali), a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante tecnica di staggiatura. La superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana e regolare, quindi senza avvallamenti, adatta al ricevimento di finitura a calce naturale quali: Calcina Fine, Intonachino Arenino e Marmorino MGN.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento.

Compreso opere di copertura e protezione delle superfici non soggette ad interventi di intonacatura.

Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Tipo COCCIOPESTO PREMISCELATO MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....

varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione