



STILATURA COCCIOPESTO MGN

LINEA CLASSIC | STILATURE E STUCCATURE

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO

STILATURA COCCIOPESTO MGN

Esecuzione della stuccatura dei giunti fra mattone e mattone a facciavista delle pareti interne o esterne all'edificio; tirata filo mattone con cazzuolino (o idonei ferri da restauratore), con malta per stilatura preconfezionata, a riproduzione delle malte storiche originali, certificata a norma UNI EN 998-1, composta da calce aerea e calce idraulica naturale, sabbie di fiume, sabbie di campo silicee, marmi frantumati e cocchiopesto selezionato da laterizi porosi cotti a bassa temperatura. La sua colorazione è unica, denominata COCCIOPESTO.

Prima dell'applicazione, si consiglia di pulire ed inumidire il supporto prima della stesura. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non superiore al 70%. La muratura sarà protetta da una rapida essiccazione mediante irrorazioni d'acqua per il periodo di presa della malta (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Tipo STILATURA COCCIOPESTO MGN, esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....