



MONOSTRATO COLORATO SU CAMPIONE MGN

LINEA CLASSIC | INTONACI COLORATI MONOSTRATO

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO MONOSTRATO SU CAMPIONE MGN

Esecuzione di intonaco colorato nella massa tirato in piano su pareti verticali con malta preconfezionata, macroporosa e idrofobizzata costituita esclusivamente da aggregati di marmo colorato selezionato in curva granulometrica da 0 a 4 mm, legante di calce aerea e calce idraulica naturale bianca, terre coloranti a seconda del colore, additivi areanti e idrofobizzanti naturali; applicato in due mani.

L'alto pregio e qualità della miscela permetterà alla stessa di rimanere a vista rifinita a frattazzo di spugna, legno o con metodologia a discrezione della Direzione Lavori o della Committenza.

Tutte le applicazioni avverranno a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento.

Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione

Applicazione di intonaco MONOSTRATO COLORATO SU CAMPIONE MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....