

Stilatura Sabbia di Campo MGN

Malta con sabbia naturale

STILATURA SABBIA DI CAMPO MGN è una malta di calce aerea naturale, calce idraulica naturale, polveri di marmo ed inerti fluvio alluvionali selezionati in curva granulometrica controllata, indicata per la stuccatura di murature faccia vista realizzate in mattoni e pietre, con metodi tradizionali. Disponibile nel suo unico colore denominato SABBIA DI CAMPO.



Codice: ERESTILSCAMP

SCHEDA TECNICA

IMPIEGO COME

Stilatura faccia a vista di mattoni, pietre o sassi, sia interno che esterno

DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE

calce aerea naturale in forma idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459-1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, **calce idraulica naturale NHL 3.5** certificata UNI EN 459-1, **polveri di marmo** certificate secondo norma UNI EN 12620, **sabbie naturali** di origine fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata, certificate UNI EN 13139

PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, colore unico giallo antico

CERTIFICAZIONI

Uni En 998-1:2016 malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP
TUVIT-LMR-0025 malta colorata per intonaci esterni – CR - % riciclato CAM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	10.5
Peso specifico	1580 kg/m ³
Conducibilità termica	λ 0.87
Adesione al supporto	0.1 N/mm ²
Permeabilità	μ 11
al vapore acqueo	
Compressione	M 2.5
Assorbimento d'acqua	W0
Presenza sostanze nocive	assenti

DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 -1 a 0-2 a 0-3 mm
disponibilità	in sacchi da 25 kg – bancale da 48 sacchi
tipologia	polvere
colore	colorazione unica giallo antico
spessori indicativi	consultare il nostro servizio tecnico
Consumo/resa	circa 3-5 kg/mq +/- 10% (indicativo)
rapporto d'acqua al sacco	5/6 lt a sacco
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C



OPZIONE IDROFOBBIZZATA



PER INTERNO ED ESTERNO



APPLICAZIONE MANUALE



COLORE UNICO GIALLO ANTICO



NO SOST. NOCIVE



STILATURA SABBIA DI CAMPO MGN

Malta con sabbia naturale

ABBINAMENTI POSSIBILI

Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI

Stuccatura dei giunti di mattoni e pietre

Stuccatura muri faccia a vista in mattoni e sasso

Steso con cazzuola



INDICAZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE

Manuale con sac a poche professionale

Esecuzione della stuccatura dei giunti fra mattone e mattone, pietra e mattone, murature a facciavista.

1 PREPARAZIONE DELLA MURATURA Lavare la muratura, possibilmente con idropulitrice a media pressione, al fine di rimuovere polveri, sporco grasso, tracce di terra, muschio, elementi vegetali. Prima dell'applicazione assicurarsi che la muratura abbia ricevuto il giusto grado di bagnatura (tale da garantire una presa graduale senza bruciate della malta).

2 PREPARAZIONE DELL'IMPASTO Miscelare per 3-5 minuti in betoniera o con miscelatore versando l'acqua necessaria e il prodotto SABBIA DI CAMPO fino a ottenere un impasto dall'aspetto omogeneo e dalla consistenza cremosa ma sostenuta.

3 APPLICAZIONE Riempire i giunti con la malta di SABBIA DI CAMPO, poi rifinire, a spugna o con idonee cazzuole da stilatura, prima che la malta abbia completato la presa.

4 A LAVORO ULTIMATO In caso di temperature elevate e vento, proteggere la muratura da una rapida essiccazione coprendola con teli. Pulire i mattoni e le pietre dalle tracce di malta con spugna e spazzole prima che completi la presa.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. La muratura sarà protetta da una rapida essiccazione mediante irrorazioni d'acqua per il periodo di presa della malta.

PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, STILATURA SABBIA DI CAMPO MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.