

Marmorino MGN

Finitura di pregio dalla texture sensazionale

MARMORINO MGN è una malta in pasta a base di grassello di calce stagionata in fossa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, di granulometria fine, utilizzata se si vuole realizzare un intonaco di finitura di alto pregio, liscio a perfetta riproduzione degli originali storici. Resistente alle intemperie in quanto la miscela è realizzata con il solo ausilio di terre colorate naturali e polveri di marmo, quindi non soggetto a decolorazioni dovute al dilavamento. Disponibile in 24 tinte diverse, mescolabili tra loro oppure riproducibile a richiesta del cliente.



Codice: MARM01

SCHEDE TECNICHE

IMPIEGO COME

Finitura colorata. Utilizzato anche per lucidare "a ferro" il Marmorino a Spessore MGN, sia interno che esterno

DOVE

Nuove costruzioni in laterizio, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni. N.B. per situazioni particolari consultare il nostro servizio tecnico

COMPOSIZIONE

grassello di calce stagionato cotta a legna e di lunga stagionatura in fossa, designazione "calce calcica 90" secondo UNI EN 459-1, **graniglie e polvere di marmo** carbonatiche micronizzate certificata secondo norma EN 12620, **terre colorate naturali**

PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, disponibile in colore bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente

CERTIFICAZIONI

Uni En 998-1:2016	malta colorata per intonaci esterni – CR malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP
TUVIT-LMR-0025	% riciclato - CAM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	12
Carbonatazione	dopo 30-60 gg
Diffusione a vapore	12,5 μ
Presenza sostanze nocive	assenti

DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 a 1 mm
disponibilità	in vasi da 25 kg – bancale da 33 vasi
tipologia	in pasta
colore	bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare la tinta a scelta del cliente
spessori indicativi	dai 3 mm (minimo)
consumo	1 - 1,3 kg/mq per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C



PER INTERNO
ED ESTERNO



APPLICAZIONE
MANUALE



SPATOLATO



COLORE



24 COLORI
CARTELLA



COLORE SU
CAMPIONE



NO
SOST. NOCIVE



MARMORINO MGN

Finitura di pregio dalla texture sensazionale

ABBINAMENTI POSSIBILI

Marmorino a Spessore MGN, Malta Fine e Rasanti MGN, Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI

Spatolato, applicato in più mani



INDICAZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE

Manuale

Le operazioni di seguito indicate nella presente scheda tecnica, preliminari all'applicazione del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell'applicazione e dare il lavoro finito a regola d'arte. **Supporti non adatti a ricevere la finitura MARMORINO:** evitare l'applicazione su supporti costituiti da intonaci e malte cementizie o eminentemente idrauliche, per dette superfici si dovrà procedere anticipatamente all'applicazione di intonachino di regolarizzazione tipo B-40 MGN o B-2007 MGN. Si sconsiglia l'applicazione su impasti di gesso mentre è da evitarsi l'applicazione su supporti saturi d'acqua a maggior ragione se in presenza di Sali.

Prima della messa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, muffe, polveri, oli, parti non solidali o degradate. Bagnare abbondantemente lo strato precedente di intonaco di fondo prima dell'applicazione. Mescolare accuratamente il MARMORINO e applicare una prima mano a cazzuola o a spatola americana. Attendere che la prima mano abbia completato il primo indurimento e applicare al seconda mano. Attendere che le due mani siano ben compatte poi, se si desidera una finitura decisamente lucida, applicare una mano di GRASSELLO PER RASARE MGN. Procedere alla lucidatura con spatola in acciaio. Il tipo di superficie più o meno lucida si ottiene in base ai passaggi di spatola. Si possono eseguire trattamenti di velatura in affresco e, in interno, ulteriori lucidature con sapone di Marsiglia e cera d'api.

Su facciate molto esposte alle intemperie, parti in oggetto, camini, specialmente con colori forti, si consiglia l'applicazione di un trattamento idrorepellente. (vedi scheda tecnica HYDROSIL 91 MGN).

L'applicazione, inoltre, avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

! SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, MARMORINO MGN risulta essere una materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.