

# Marmoree Idrofobizzato MGN

## Finitura di pregio che riveste esternamente

**MARMOREE IDROFOBIZZATO MGN** è una malta in pasta a base di grassello di calce stagionata in fossa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, di granulometria fine, adatta sia all'INTERNO che all'ESTERNO, utilizzata se si vuole realizzare un intonaco di finitura di alto pregio liscio a perfetta riproduzione degli originali storici e resistente alle intemperie in quanto la miscela è realizzata con il solo ausilio di terre colorate naturali e polveri di marmo. Disponibile solo in colore bianco



Codice: MARMEE

### SCHEDA TECNICA

#### IMPIEGO COME

Finitura di pregio colorata per interno ed ESTERNO (essendo idrofobizzato)

#### DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

#### COMPOSIZIONE

**grassello di calce stagionato**, **polvere di marmo** carbonatiche micronizzate certificata secondo norma EN 12620, **terre colorate naturali**, conservante: **estratto naturale di agrumi**

#### PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, Idrofobizzato, disponibile nella sua unica colorazione bianco

#### CERTIFICAZIONI

**Uni En 998-1:2016** malta colorata per intonaci esterni – CR  
malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP  
**TUVIT-LMR-0025** % riciclato - CAM

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph 12  
Carbonatazione dopo 30-60 gg  
Diffusione a vapore 12 μ  
Presenza sostanze nocive assenti

#### DATI OPERATIVI

granulometria da 0 a 1 mm  
disponibilità in vasi da 25 kg – bancale da 33 vasi  
tipologia in pasta  
colore bianco  
spessori indicativi dai 3 mm (minimo)  
consumo **1 - 1,3 kg/mq** per mm di spessore +/- 10% (indicativo)  
temp.d'applicazione dai +5 ai +30 °C



PER INTERNO  
ED ESTERNO



APPLICAZIONE  
MANUALE



SPATOLATO



COLORE



CR



NO

NO SOST. NOCIVE



GP

# MARMOREE IDROFOBIZZATO MGN

## Finitura di pregio che riveste esternamente

### ABBINAMENTI POSSIBILI

Marmorino a Spessore MGN, Malta Fine e Rasanti MGN, Tutti i prodotti MGN

### LAVORAZIONI

Spatolato, applicato in più mani



## INDICAZIONI DI UTILIZZO

### APPLICAZIONE

Manuale

Le operazioni di seguito indicate nella presente scheda tecnica, preliminari all'applicazione del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell'applicazione e dare il lavoro finito a regola d'arte. Applicabile su tutti gli intonaci MGN.

**Supporti non adatti a ricevere la finitura MARMOREE** : evitare l'applicazione su supporti costituiti da intonaci e malte cementizie o eminentemente idrauliche, per dette superfici si dovrà procedere anticipatamente all'applicazione di intonachino di regolarizzazione tipo B-40 MGN o B-2007 MGN. Si sconsiglia l'applicazione su impasti di gesso mentre è da evitarsi l'applicazione su supporti saturi d'acqua a maggior ragione se in presenza di Sali.

Applicabile in ambienti INTERNI ed ESTERNI. Prima della messa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, polveri, parti non solidali. Bagnare abbondantemente lo strato precedente di intonaco di fondo prima dell'applicazione. Mescolare a bassi giri e con cura il Marmoree e applicare una prima mano con cazzuola o spatola americana, attendere che la prima mano abbia completato un primo indurimento/presa e applicare la seconda mano in affresco compattando e lisciando a piacere sino all'ottenimento dell'effetto voluto. Se si desiderasse raggiungere uno stadio di lucidatura ulteriore si opererà all'applicazione e stesura finale di grassello di calce per lucidare MGN. Il grado di finitura, compattezza e matericità superficiale sarà ottenuta in base alla manualità e volontà dell'applicatore. Si potranno successivamente effettuare trattamenti estetici ulteriori come per esempio velature tonalizzanti o di protezione superficiale con idonei protettivi (cerature, saponi, etc).

L'applicazione, inoltre, avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 - 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

### PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

### NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

### SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, MARMOREE IDROFOBIZZATO MGN risulta essere una materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.