

# Pastellone Veneziano Classico MGN

## Finitura calpestabile di alto pregio

**PASTELLONE ALLA VENEZIANA CLASSICO MGN** è la fedele riproduzione dell'originale Pastellone alla veneziana. E' un prodotto a base di calce aerea naturale, calce idraulica naturale, cotto macinato, terre naturali e polveri di marmo. Ricetta originale per la realizzazione di "pavimenti gettati in opera", tecnica utilizzata fin dall'epoca romana. Pavimenti romani, medioevali, del '500 veneziano, ben conservati, dimostrano la validità di questo procedimento, infatti un impasto ben battuto e levigato offre un'ottima resistenza meccanica ed una considerevole elasticità. Il fascino maggiore di questa pavimentazione è dovuto alla particolare lucentezza della superficie, che solo l'abbinamento della calce naturale colorata con terre naturali e la finitura all'olio riesce a conferire. E' utilizzato come finitura calpestabile di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN



Codice: PASTVENSPE

### SCHEDE TECNICHE

#### IMPIEGO COME

Finitura calpestabile di alto pregio realizzabile sopra MASSETTO CALDO MGN. SOLO PER INTERNO

#### DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

#### COMPOSIZIONE

**calce aerea naturale** purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, **calce idraulica naturale NHL 3.5** certificata secondo la norma EN 459- 1, **pozzolana naturale** certificata secondo norma EN 12620 e **terre colorate naturali**

#### PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, Gradevole da lasciare a vista, colore su campione

#### CERTIFICAZIONI

**Uni En 13813:2004** materiali per massetti  
**TUVIT-LMR-0025** % riciclato CAM

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	10.5
Peso specifico	1470 kg/m <sup>3</sup>
Conducibilità termica	<b>λ 0.53</b>
Adesione al supporto	0.4 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilità	μ 20
al vapore acqueo	
Compressione	CSIV
Assorbimento d'acqua	W0
Presenza sostanze nocive	assenti

#### DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 a 8 mm
disponibilità	in sacchi da 25 kg – bancale da 48 sacchi
tipologia	polvere
colore	possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente
spessore	4-5 mm ( minimo consigliato)
consumo	<b>1.5 kg/mq</b> per mm di spessore +/- <b>10%</b> (indicativo)
rapporto d'acqua al sacco	4.5/5.5 lt a sacco
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C



GRADEVOLE ANCHE A VISTA



SOLO PER INTERNO



APPLICAZIONE MANUALE



COLORE SU CAMPIONE



NO SOST. NOCIVE



# PASTELLONE VENEZIANO CLASSICO MGN

Finitura calpestabile di alto pregio

## ABBINAMENTI POSSIBILI

Massetto Caldo MGN, Rasante B40, Rasante B 2007

## LAVORAZIONI

Steso e liscio con spatola



## INDICAZIONI DI UTILIZZO

### APPLICAZIONE

manuale

APPLICAZIONE PASTELLONE VENEZIANO CLASSICO SU MASSETTO CALDO (VEDI SCHEDA TECNICA)

E' utilizzato come finitura calpestabile, dello spessore medio di circa 4-5 mm, di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN, già posato e maturato con opportuni giunti di dilatazione anche perimetrali. Prima dell'applicazione lavare il fondo con idropulitrice per asportare polveri, sali e grassi. Al fine di livellare perfettamente la superficie del MASSETTO CALDO MGN si procede mediante rasatura armata con RASANTE B40 o RASANTE F 2007, eliminando eventuali avvallamenti del fondo e rendendo al superficie idonea al ricevimento della finitura. L'applicazione prevede la stesura della miscela a spatola in acciaio, in modo continuo e compattando il materiale durante la stesura, senza lasciare porzioni incomplete. A superficie ultimata e maturata, segue levigatura e pulizia del Pastellone, successiva lucidatura, fino a formare una superficie liscia e lucida, che conferisce alle superfici rivestite effetti marmorei. La lavorazione si completa con il trattamento mediante olio di lino o cera al fine di restituire una finitura lucida, idrorepellente ed antimacchia.

L' applicazione avverrà a temperatura compresa tra +5 e +30 c.

### PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

### NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

### SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, PASTELLONE VENEZIANO CLASSICO MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.