

Terrazzo Veneziano MGN

per riprodurre fedelmente l'antico pavimento alla Veneziana

TERRAZZO ALLA VENEZIANA MGN è la ricetta originale per la realizzazione di "pavimenti gettati in opera", tecnica utilizzata fin dall'epoca romana. Pavimenti romani, medioevali, del '500 veneziano, ben conservati, dimostrano la validità di questo procedimento. Un impasto di calce naturale, cotto macinato e inerti di marmo colorato ben battuto e levigato offre un'ottima resistenza meccanica ed una considerevole elasticità.

Il fascino maggiore di questa pavimentazione è dovuto alla particolare lucentezza della superficie, che solo l'abbinamento della calce naturale con le pietre naturali e la finitura all'olio riesce a conferire. E' utilizzato come finitura calpestabile di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN.



Codice: TERVENSPES

SCHEDA TECNICA

IMPIEGO COME

Finitura calpestabile di alto pregio realizzabile sopra MASSETTO CALDO MGN o MASSETTO MONOLITICO MGN. SOLO PER INTERNO

DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE

calce aerea naturale purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, **calce idraulica naturale NHL 3.5** certificata secondo la norma EN 459- 1, **cotto macinato** selezionato in curva granulometrica 0-7, **graniglia di marmo** in curva granulometrica selezionata, **polvere di marmo** certificata secondo norma EN 12620, terre colorate naturali

PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, gradevole da lasciare a vista, colore su campione

CERTIFICAZIONI

Uni En 13813:2004	materiali per massetti
TUVIT-LMR-0025	% riciclato CAM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	10.5
Peso specifico	1470 kg/m ³
Conducibilità termica	λ 0.53
Adesione al supporto	0.4 N/mm ²
Permeabilità al vapore acqueo	μ 20
Compressione	CSIV
Assorbimento d'acqua	W0
Presenza sostanze nocive	assenti

DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 a 7 mm
disponibilità	in sacchi da 25 kg – bancale da 48 sacchi
tipologia	polvere
colore	possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente
spessore	3-4 cm (minimo consigliato)
consumo	15 kg/mq per 1 cm di spessore +/- 10% (indicativo)
rapporto d'acqua al sacco	4.5/5.5 lt a sacco
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C


 GRADEVOL
ANCHE A VISTA

 SOLO PER
INTERNO

 APPL. MACCHINA
PER MASSETTO

 APPLICAZIONE
MANUALE

 COLORE SU
CAMPIONE


NO SOST. NOCIVE



TERRAZZO VENEZIANO MGN


Per riprodurre fedelmente l'antico pavimento alla Veneziana

ABBINAMENTI POSSIBILI

Massetto Caldo MGN, Massetto Monolitico MGN, Fondo pozzolanico MGN, Fissativo per calce MGN

LAVORAZIONI

Steso e livellato con staggia in più mani. Seminato. Levigato



INDICAZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE

Manuale o con macchina intonacatrice

Le operazioni di seguito indicate nel presente manuale, preliminari all'applicazione del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell'applicazione e dare il lavoro finito a regola d'arte. **APPLICAZIONE TERRAZZO VENEZIANO SU MASSETTO CALDO (VEDI SCHEDA TECNICA)** E' utilizzato come finitura calpestabile, dello spessore medio di circa 3-4 cm, di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN, già posato e maturato con opportuni giunti di dilatazione anche perimetrali. Prima dell'applicazione lavare il fondo con idropulitrice per asportare polveri, sali e grassi. L'applicazione consiste nella stesura dell'impasto ben miscelato e senza aggiunte di additivi ed altri materiali, da posare con staggia, per uno spessore medio di circa 3-4 cm, ben costipato, a seguire avverrà la semina manuale della graniglia in modo omogeneo, al fine di ottenere una totale copertura della pavimentazione da eseguire. Segue levigatura tramite macchine orbitali per livellare il pavimento e far uscire la graniglia in superficie. Lucidatura con apposite macchine con vari passaggi di grana, al fine di ottenere una superficie completamente lucida e pronta per la finale lucidatura idrorepellente ed antimacchia con olio di lino e cera finale. L'applicazione avverrà a temperatura compresa tra +5 e +30 c. **APPLICAZIONE TERRAZZO VENEZIANO SU MASSETTI CEMENTIZI, VECCHIE PAVIMENTAZIONI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** L'applicazione del Terrazzo MGN, su supporti diversi rispetto a Massetto caldo MGN, deve avvenire secondo le seguenti indicazioni, ovvero:

-prima della messa in opera su massetti maturati in cemento, rivestimenti lapidei, ceramica, lavare il fondo con idropulitrice per asportare polveri, sali e grassi, rimuovendo acqua e sporco con aspiratore.

-Nel caso di posa su pavimentazioni da non rimuovere, occorre irruvidire la superficie stessa, mediante leggera levigatura in modo da renderla idonea al ricevimento del terrazzo, lavare il fondo per asportare polveri e sporco.

-Prima dell'applicazione del TERRAZZO MGN, su ogni supporto diverso da MASSETTO CALDO, occorre realizzare una rasatura armata di livellamento del fondo mediante **FONDO POZZOLANICO** miscelato con **FISSATIVO ELASTICIZZANTE P1**;

-a rasatura eseguita e maturata, si procede nella stesura per uno spessore medio di circa 3-4 cm, dell'impasto di TERRAZZO VENEZIANO MGN ben miscelato e senza aggiunte di additivi ed altri materiali, da posare con staggia, ben costipato, a seguire avverrà la semina manuale della graniglia in modo omogeneo, al fine di ottenere una totale copertura della pavimentazione da eseguire. Segue levigatura tramite macchine orbitali per livellare il pavimento e far uscire la graniglia in superficie. Lucidatura con apposite macchine con vari passaggi di grana, al fine di ottenere una superficie completamente lucida e pronta per la finale lucidatura idrorepellente ed antimacchia con olio di lino e cera finale. L'applicazione avverrà a temperatura compresa tra +5 e +30 c.

PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

! SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, TERRAZZO VENEZIANO MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.