

Velatura MGN

Pittura liquida dal leggero potere coprente

VELATURA MGN è una pittura liquida semi-coprente, traspirante, da applicare sopra a finiture colorate MGN e finiture di altissimo pregio MGN, nonché intonaci di fondo lasciati a vista. Disponibile in 24 tinte diverse, mescolabili tra loro o colorazione a richiesta del cliente.



Codice: VELATCAMP

SCHEDA TECNICA

IMPIEGO COME

Finitura/pittura colorata, sia uso interno che esterno

DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE

grassello di fossa lungamente stagionato, **terre colorate naturali**

PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, bianco naturale
24 colori disponibili
possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph 11.5
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI

granulometria da 0 mm
disponibilità vasi da 17 lt – bancali da 33 vasi
tipologia liquido
colore 24 colori disponibili – bianco naturale
possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente
diluizione non necessaria
consumo **circa 0.3 lt/mq +/- 10%** (indicativo)
rapporto d'acqua al sacco 20/40% lt
temp.d'applicazione dai +5 ai +30 °C



PER INTERNI
ED ESTERNI



APPLICAZIONE
MANUALE



GRADEVOLE
ANCHE A VISTA



STESO CON
PENNELLO



COLORE
BIANCO



24 COLORI
CARTELLA



COLORE SU
CAMPIONE



NO SOST. NOCIVE

VELATURA MGN


Pittura liquida dal leggero potere coprente

ABBINAMENTI POSSIBILI

Intonaci di fondo MGN lasciati a vista, Finiture colorate MGN, Finiture di altissimo pregio MGN, Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI

Steso con pennello, applicato in più mani



INDICAZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE

A pennello

Pulire accuratamente il supporto da polveri, Sali, efflorescenze e muffe, rimuovere le vecchie pitture se in fase di distacco.

Gli intonaci molto maturi o i fondi deboli e sfarinati devono essere trattati, prima dell'applicazione della pittura, con FISSATIVO PER CALCE MGN. Bagnare il supporto con acqua se fortemente assorbente (meglio con acqua di calce).

La stesura avverrà a pennello, secondo la diluizione consigliata, in una o più mani a seconda del grado di copertura desiderato, in andamento continuo al fine di non creare stacchi e sovrapposizioni. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, VELATURA MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.