



MGN srl – Via Lago di Costanza, 55/63 Schio-VI

13

0948-CPR-0147

EN 998-1:2016

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) – Malta colorata per intonaci esterni (CR)

(Nome generico) INTONACHINO CALIFORNIA MGN

Massa volumica apparente: 1448 kg/m³

Resistenza a compressione: CSII

Adesione al supporto: 0.3 N/mm² FP: B

Assorbimento d'acqua: 0.70 Cm (kg/m²min^{0.5})

Permeabilità al vapore acqueo: μ 11

Conducibilità termica: ($\lambda_{10, dry}$) 0.53 W/(mK)

Reazione al fuoco: Classe A1

Durabilità (contro gelo/disgelo): NPD

Sostanza pericolose: vedi SDS