

INTONACHINO ARGILLOLLA MGN

Realizzazione di intonachino di finitura, fornito preconfezionato, composto da LOLLA, ARGILLA, colorato naturalmente, traspirante, adatto **SOLO ALL'INTERNO** dell'edificio, certificato **Uni En 998-1:2016**. E' una finitura di pregio a base di calce naturale con un'elevata capacità di evaporazione dell'umidità delle murature. Gode di una naturale colorazione avorio-beige stabile e resistente alle intemperie. La miscela è composta da legante di calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, calce idraulica naturale **NHL 3,5** certificata secondo la norma EN 459-1, pula di riso coltivato con metodo biodinamico, argilla naturale purissima. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. La muratura sarà protetta da una rapida essiccazione mediante irrorazioni d'acqua per il periodo di posa avendo cura, di bagnare gli elementi costruttivi prima della posa in opera e di inumidire la muratura nel periodo di prima presa della malta (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Varianti di lavorazione superficiale:

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione.

Tipo INTONACHINO ARGILLOLLA MGN, esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.