

COCCIOPESTO D'ARRICCIO MGN

Esecuzione di intonaco a cocchiopesto per sistemi a cappotto, altamente traspirante con miscela a riproposizione degli impasti storici composto di calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, Calce idraulica Naturale **NHL 3,5** certificata secondo la norma EN 459-1, cotto macinato (cocchiopesto) altamente selezionato derivante dalla macinazione di laterizio cotto a basse temperature in curva granulometrica controllata 0-3 Certificato secondo la norma EN 13055, con aggiunta di additivi areanti e tixotropici naturali, certificato secondo la norma UNI EN 998-1. L'estrema qualità e purezza delle materie prime (oltre alle riconosciute qualità prestazionali, come ad esempio la naturale capacità di regolazione igrometrica all'interno degli ambienti), lo rende adatto, non solo al recupero dell'edilizia storica, ma anche alla bio-edilizia. Particolarmente consigliato come intonaco di primo strato (sopra il cannicciato o su murature) dove necessiti aumentare adesione per applicazione di cappotto termico. La stesura avverrà su supporto preventivamente pulito e uniformemente bagnato con spessore totale consigliato di almeno 1,5 cm per gli interni e 2 cm per le pareti esterne. Per spessori superiori a quelli sovra descritti, il materiale dovrà essere steso a mani successive di massimo 1 cm di spessore, previa interposizione di idonea rete porta intonaco, attendendo la maturazione superficiale dello strato precedente. L'applicazione verrà eseguita (senza l'uso di guide in andamento alla muratura / previa predisposizione di un numero sufficiente di fasce guida verticali), a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante tecnica di staggiatura. La superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana e regolare, quindi senza avvallamenti, adatta al ricevimento di finitura a calce naturale quali: Calcina Fine MGN, Intonachino Arenino MGN e Marmorino MGN. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Compreso opere di copertura e protezione delle superfici non soggette ad interventi di intonacatura. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo COCCIOPESTO D'ARRICCIO MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....