

HYDROSIL 388 MGN

HYDROSIL 388 è un idrorepellente silossanico antisale per materiali minerali assorbenti (pronto all'uso). Va applicato su superfici asciutte, preventivamente pulite da sali, muffe, muschi, ecc. Nel caso di manufatti lapidei di particolare valore storico-artistico si consiglia di seguire le raccomandazioni per un ottimale risultato di pulizia. E' opportuno stuccare le fessure con larghezza superiore a 0,3 mm. Il prodotto va applicato con irroratori a bassa pressione o mediante pennello, facendo in modo che la quantità per metro quadrato di superficie sia di 400-700 grammi a seconda della porosità del substrato. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. La muratura sarà protetta da una rapida essiccazione mediante irrorazioni d'acqua per il periodo di posa avendo cura, di bagnare gli elementi costruttivi prima della posa in opera e di inumidire la muratura nel periodo di prima presa della malta (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo HYDROSIL 388, esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....