

INTONACO CALIFORNIA MGN

Esecuzione di intonaco rustico a fedele riproduzione della storica miscela in calce naturale con l'aggiunta di aggregati ed inerti di alto pregio, certificato secondo la norma **UNI EN 998-1**, utilizzabile come intonaco di fondo, gradevole da **lasciare a vista** per la sua colorazione unica, tirato in piano su pareti verticali, con malta preconfezionata costituita esclusivamente da miscela di calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, Calce idraulica Naturale **NHL 3.5** certificata secondo la norma EN 459- 1, inerte esclusivamente costituito Sabbie naturali di origine Fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata da 0 a 3 mm certificate secondo la norma EN 13139, Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata secondo la norma EN 197-1, polveri di marmo Certificate secondo la norma UNI EN 12620, (è esclusa la possibilità di utilizzo di leganti ottenuti da cotture superiori a 1250 °C). Disponibile nella **sua unica colorazione** denominata **CALIFORNIA**. La stesura avverrà su supporto preventivamente pulito e uniformemente bagnato. La stesura avverrà su supporto preventivamente pulito e uniformemente bagnato con spessore totale consigliato di almeno 1,5 cm per gli interni e 2 cm per le pareti esterne. Per spessori superiori a quelli sopra descritti, il materiale dovrà essere steso a mani successive di massimo 1 cm di spessore, previa interposizione di idonea rete porta intonaco, attendendo la maturazione superficiale dello strato precedente. L'applicazione verrà eseguita (senza l'uso di guide in andamento alla muratura / previa predisposizione di un numero sufficiente di fasce guida verticali), a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante tecnica di staggiatura. La superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana e regolare, quindi senza avvallamenti, adatta al ricevimento di eventuale finitura a calce naturale quali: Calcina Fine, Intonachino Arenino e Marmorino MGN.

Varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo CALIFORNIA INTONACO MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €....