

## **MARMORINO A SPESSORE MGN**

Esecuzione di rivestimento mediante intonaco di finitura colorato, adatto sia all'**INTERNO** che all'**ESTERNO** dell'edificio a base di calce naturale, altamente traspirante, con un'elevata capacità di evaporazione dell'umidità delle murature, dalla colorazione stabile e resistente alle intemperie in quanto realizzato con l'esclusivo ausilio di TERRE COLORATE NATURALI e POLVERI DI MARMO, adatto al recupero degli edifici storici e all'edilizia di pregio, certificato secondo la norma UNI EN 998-1, composto da una miscela preconfezionata di calce aerea, polveri di marmo, terre naturali colorate e sabbia gialla silicea in curva granulometrica da **0 a 1,5 mm** certificate UNI EN 13139. Disponibile in **24 colori cartella**, mescolabili tra loro. La stesura avverrà a due mani incrociate a finitura frattazzata con frattazzo di spugna o di feltro o a discrezione della Direzione Lavori. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

*Varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):*

**Finitura frattazzata.** Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

**Finitura liscia.** Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

**Finitura dilavata.** Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione.

Tipo MARMORINO A SPESSORE MGN esclusi ponteggi fissi ed inclusi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....