

PITTURA CALCE-CASEINA MGN

Applicazione di pittura murale a base di calce grassa di fossa a lunga stagionatura e caseina, **PER INTERNO**, completamente naturale, altamente traspirante, adatta al recupero dell'edilizia storica e alle esigenze della Bio-edilizia, composta da grassello di fossa lungamente stagionato perfettamente estinto, caseina lattica, metilcellulosa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, olio di lino, eventualmente colorata con terre naturali, rientrante nei parametri **VOC** richiesti. Disponibile in colore **BIANCO** ma può essere facilmente **colorata con terre naturali** o su **campione** a richiesta del Committente. Esecuzione di tinteggiatura in tre mani a pennello o a spruzzo, su intonaco già preparato, inumidito e maturato. La prima mano verrà applicata molto diluita ad imprimitura del fondo, la seconda, mediamente diluita, sarà applicata a raggiungimento della copertura. La terza a finire. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo PITTURA CALCE CASEINA MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....