

ECOPITTURA A CALCE MGN

Applicazione di pittura murale a base di calce grassa di fossa a lunga stagionatura **PER INTERNO**, naturale e traspirante. Adatta al recupero dell'edilizia storica, gode di una colorazione stabile e resistente alle intemperie in quanto creata con l'esclusivo di grassello di fossa lungamente stagionato perfettamente estinto, polveri di pula di riso coltivato con metodo biodinamico, amido di riso, polveri carbonatiche micronizzate, eventualmente colorata con terre naturali, rientrando nei parametri VOC richiesti. Disponibile in **colore bianco**. Esecuzione di tinteggiatura in tre mani a pennello o a rullo, su intonaco già preparato, inumidito e maturato. La prima mano sarà applicata molto diluita ad imprimitura del fondo (40%), la seconda, mediamente diluita (20%), verrà applicata a raggiungimento della copertura. La terza mano a finire. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo ECOPITTURA A CALCE MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....