

RINZAFFO MGN Categoria M15

CERTIFICATO TUV ITALIA secondo la norma UNI EN 998-2:10

Esecuzione di primo strato denominato "RINZAFFO MGN", certificato secondo la norma UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2, Sistema 2+ certificato da TÜV Italia, con funzione anti salina, per la protezione di murature soggette al fenomeno di umidità per risalita, con elevata permeabilità alla diffusione ed estrazione del vapore acqueo, idoneo come filtro del contenuto salino, la sua particolare struttura a porosità diffusa regola il passaggio del vapore nel successivo strato di evaporazione trattenendo al tempo stesso i sali in soluzione all'interno della muratura. Date le sue caratteristiche fisiche prestazionali, RINZAFFO MGN può essere impiegato in interventi di consolidamento strutturale, essendo un intonaco cert. **M15** secondo UNI EN 998-2. Malta preconfezionata la cui miscela è costituita da calce idraulica Naturale **NHL 5** certificata secondo la norma EN 459-1, Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata secondo la norma EN 197-1, Sabbie naturali di origine Fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata da 0 a 5 mm certificate secondo la norma EN 13139, polveri di marmo Certificate secondo la norma EN 12620, leganti idraulici e pozzolanici, areanti naturali. L'applicazione dovrà necessariamente avvenire previo lavaggio del supporto, a completa copertura dello stesso per uno spessore minimo 1,00 cm o più, in relazione alle caratteristiche del paramento murario o delle problematiche dello stesso; a tal proposito consigliamo di contattare sempre nostro servizio tecnico e di attenersi a quanto riportato nelle nostre schede tecniche. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30°C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo RINZAFFO MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....