

## **RISANASMART MGN**

Esecuzione di intonaco deumidificante monostrato, certificato secondo la norma UNI EN 998-1, idoneo al risanamento di murature soggette a lieve umidità di risalita, con elevata resistenza a compressione **M15**. Da applicare a protezione di murature in mattoni, pietra o tufo, anche di recente costruzione, degradate dalla presenza di lieve umidità di risalita. Malta preconfezionata la cui miscela è costituita da calce idraulica Naturale **NHL 5** certificata secondo la norma EN 459-1, Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata secondo la norma EN 197-1, Sabbie naturali di origine Fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata da 0 a 5 mm certificate secondo la norma EN 13139, polveri di marmo Certificate secondo la norma EN 12620, leganti idraulici e pozzolanici e additivi areanti naturali. L'applicazione dovrà necessariamente avvenire previo lavaggio del supporto, a completa copertura dello stesso per uno spessore minimo 1,50 cm, in relazione alle caratteristiche del paramento murario o delle problematiche dello stesso; a tal proposito consigliamo di contattare sempre nostro servizio tecnico e di attenersi a quanto riportato nelle nostre schede tecniche. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30°C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo RISANASMART MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....