

VELATURA MGN

Esecuzione di velatura mediante pittura liquida semi-coprente, altamente traspirante, da applicare sopra a Finiture colorate MGN e Finiture di altissimo pregio MGN, nonché intonaci di fondo lasciati a vista, composta da grassello di fossa lungamente stagionato perfettamente estinto con legante a base di caseina lattica e olio di lino chiarificato, colorata con terre naturali inalterabili ai raggi U.V. disponibile in **24 diverse colorazioni**. La stesura avverrà a pennello, in una o più mani a seconda del grado di copertura desiderato, in andamento continuo al fine di non creare stacchi e sovrapposizioni. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo VELATURA MGN esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....