

FONDO POZZOLANICO MGN

Esecuzione di primo strato denominato "FONDO POZZOLANICO MGN", certificato secondo la norma UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2, con funzione anti salina, per la protezione di murature soggette al fenomeno di umidità per risalita, con elevata permeabilità alla diffusione ed estrazione del vapore acqueo, idoneo come filtro del contenuto salino, la sua particolare struttura a porosità diffusa regola il passaggio del vapore nel successivo strato di evaporazione trattenendo al tempo stesso i sali in soluzione all'interno della muratura, ideale come ponte di adesione. Malta preconfezionata la cui miscela è costituita da calce aerea Naturale secondo la norma EN 459-1, Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata secondo la norma EN 197-1, cocchiopesto, resina naturale a base di caseina. L'applicazione dovrà necessariamente avvenire previo lavaggio del supporto, a completa copertura dello stesso per uno spessore minimo 3 mm o più, in relazione alle caratteristiche del paramento murario o delle problematiche dello stesso; a tal proposito consigliamo di contattare sempre nostro servizio tecnico e di attenersi a quanto riportato nelle nostre schede tecniche. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30°C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo FONDO POZZOLANICO esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....