

Sagramatura MGN

finitura di pregio che riveste la muratura in mattoni tipica del bolognese

SAGRAMATURA MGN è una finitura preconfezionata a base di calce aerea naturale ed idraulica naturale, sabbie naturali di origine fluvio-alluvionali non macinate, selezionate in curva granulometrica controllata, cotto macinato selezionato, marmi e terre colorate naturali, che ripropone l'originale ricetta bolognese. Questo prodotto assicura caratteristiche di estrema traspirabilità, stabilità e durata del colore oltre ad un gradevole effetto decorativo e cromatico. Disponibile nella sua colorazione unica: ROSA ANTICO o GIALLO ANTICO.



Codice: INTSAGRAM

SCHEDE TECNICHE

IMPIEGO COME

Intonaco di sacrificio, ricopertura della muratura con mattone faccia a vista, sia interno che esterno

DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE

calce aerea naturale in forma idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459-1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, **calce idraulica naturale NHL 3.5** certificata UNI EN 459-1, **cotto macinato** selezionato in curva granulometrica da 0 a 1 mm e certificato secondo norma EN 13055, **polvere di marmo** certificata secondo norma EN 12620, **sabbie naturali** di origine fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata certificate EN 13139

PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, colore unico rosa antico o giallo antico

CERTIFICAZIONI

Uni En 998-1:2016 malta colorata per intonaci esterni – CR
malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP

TUVIT-LMR-0025 % riciclato - CAM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	10.5
Peso specifico	1448 kg/m ³
Conducibilità termica	λ 0.53
Resistenza termica	NPD
Adesione al supporto	0.3 N/mm ²
Permeabilità	μ 13
al vapore acqueo	
Compressione	3.1 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	W0
Presenza sostanze nocive	assenti

DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 a 1 mm
disponibilità	in sacchi da 25 o 30 kg – bancali da 48 o 50 sacchi
tipologia	polvere
colore	rosa antico, giallo antico
spessori indicativi	dai 3 mm (minimo)
consumo	1 - 1,3 kg/mq per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C



PER INTERNO ED ESTERNO



APPLICAZIONE MANUALE



SPATOLATO



COLORE UNICO ROSA ANTICO



COLORE UNICO GIALLO ANTICO



CR



NO SOST. NOCIVE



GP

SAGRAMATURA MGN

finitura di pregio che riveste la muratura in mattoni
tipica del bolognese

ABBINAMENTI POSSIBILI

Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI

Spatolato, applicato in più mani



INDICAZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE

Manuale

Le operazioni di seguito indicate nella presente scheda tecnica, preliminari all'applicazione del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell'applicazione e dare il lavoro finito a regola d'arte.

Supporti adatti a ricevere SAGRAMATURA MGN: murature in mattoni facciavista stabili e puliti, le cui fughe fra i mattoni debbono essere uniformi e planari con la muratura, in caso contrario chiudere le piccole fessurazioni e regolarizzare con la stessa malta impastata di consistenza più densa o con malta da stilarura MGN a base di calce. La stesura avverrà previa preparazione del supporto che deve essere, pulito, non friabile e bagnato uniformemente, a due mani incrociate con spatola metallica, applicare avendo cura di coprire tutta la superficie del supporto e far intravedere la trama mattone – fugatura, tipica della tecnica della sagramatura. Il tipo di superficie più o meno lucida si ottiene in base ai passaggi di spatola.

Per l'applicazione su esterni molto esposti alle intemperie, si consiglia l'applicazione di un trattamento idrorepellente. (vedi scheda tecnica HYDROSIL 91 MGN). L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30°C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, SAGRAMATURA MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.